

AGRIDICA



Agriloja

**COMO
APLICAR
PROTETOR
DE MADEIRA**



www.agriloja.pt

COMO APLICAR PROTETOR DE MADEIRA

PREPARAR A SUPERFÍCIE

A preparação da superfície a ser pintada é uma ação importante para o resultado final que se pretende obter. Deve-se evitar a aplicação do revestimento protetor sobre a madeira danificada, ou com veios pouco marcados. Para aplicar corretamente o protetor da madeira, esta deve estar lisa e limpa. Sugerimos isolar o local onde o trabalho será realizado.

Madeiras Pintadas ou Envernizadas



1) O ideal é tratar a madeira em estado natural sem pinturas nem tratamentos. Se tiver restos de pintura ou verniz, remova essas substâncias com um decapante químico ou com uma pistola de calor;



2) Em seguida, lixe a madeira para que fique bem preparada para receber o tratamento protetor. Efetue várias passagens com uma lixadora de banda ou uma lixa de desbaste. Lixar cuidadosamente a superfície a tratar, para que a madeira absorva o protetor de forma uniforme;

3) Se a madeira tiver zonas escurecidas (devido à infiltração de água) pode utilizar um aclarador nas zonas afetadas;

4) Se a madeira estiver danificada deve aplicar um endurecedor para reforçar a madeira e melhorar a aderência;



5) Em zonas mais danificadas e com grandes fissuras, deve remendá-las aplicando um betume para madeira, seguindo as indicações do fabricante. Depois de concluído deve lixar levemente a zona e retirar o pó.



Madeira em Bruto:

- 1) Lixar com uma lixa fina;
- 2) Retirar o pó.



Madeira com Protetor:

No caso de se tratar de uma pequena manutenção deve limpar, lixar e retirar o pó cuidadosamente. Se a madeira estiver danificada, deve utilizar um decapante como no procedimento do ponto 5 (madeira pintada ou envernizada).

A madeira exótica dispensa a decapagem, sendo indicado lixar com suavidade. Depois aplique um líquido de limpeza se esta estiver suja e proteja-a com óleo de teca.

MODO DE APLICAÇÃO





O protetor para madeiras irá decorar e proteger a madeira das intempéries, insetos, bolor e do seu azulamento.

- 1) Mexer bem, envolvendo o produto antes de começar;
- 2) Faça uma experiência sobre uma pequena área que seja pouco visível, assegurando que o resultado de cor é o desejado.



- 3) Aplicar cuidadosamente o protetor de madeira com um pincel, rolo ou pistola no sentido dos veios, para que a madeira aceite o produto com mais facilidade;
- 4) Após o tempo de secagem indicado na embalagem, aplique a 2ª demão.

4) As madeiras novas com grande exposição ao sol ou intempéries, e também as madeiras de cor clara, necessitam de uma 3ª demão para que o resultado seja mais duradouro.

APLICAÇÃO	EXTERIOR INTERIOR	RENDIMENTO	SECAGEM
		 12 - 16 m ² /L e demão	 Superficial 2ª Demão 3h

Informação meramente indicativa e não dispensa a leitura da ficha técnica do produto.

VANTAGENS

- Protetor para madeira de base aquosa;
- Indicado para todo o tipo de madeiras;
- Aplicável no exterior e interior;
- Pode ser utilizado para repintar superfícies;
- Resistente à humidade e intempéries (7 anos de proteção do sol);
- Manutenção fácil, sem lixar previamente;
- Resistente a fungos e bolores;
- Excelente aderência;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Sem cheiro.

DICAS

- Utilizar pincéis largos para superfícies planas de forma a facilitar a aplicação e apresentar um aspeto regular;
- Utilizar rolo nas superfícies planas e de maior dimensão;
- A manutenção de um protetor exterior deve realizar-se todos os anos ou de 2 em 2 anos, dependendo do grau de exposição da madeira.